

# Bona Classic

## Tekniskt datablad

Bona Classic är en icke gulnande grundlack som ger träet en ljus infärgning. Produkten ger ett välfyllt utseende med en flexibel film som minskar risken för sidlimning. Produkten är lätt att applicera och kan användas på alla typer av träslag också golv med stor rörlighet som kubbgolv, gran- och furuplank samt trägolv med golvvärme.

- Ljus infärgning
- Elastiska egenskaper-minskar risken för sidlimning
- Hög torrhalt för en välfylld ytan
- Icke gulnande
- GreenGuard-certifierad för låga emissioner inomhus



### Tekniska data

Lacktyp:	Vattenbaserad 1-komponent grundlack av akrylat
Torrhalt:	ca 35%
VOC:	Max 30g/liter
Spädning:	Spädes vid behov med 4% Bona Retarder för längre öppentid.
Torktid:	1-2 timmar vid 20°C/60% R.F.
Verktyg:	Bona Microfleece Roller
Åtgång:	8-10 m <sup>2</sup> /liter (120-100g/m <sup>2</sup> ) per strykning
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Rengöring:	Tryck ut/stryk av lack från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad lack kan tas bort med aceton.
Hållbarhet:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	10 x 1 liter 3 x 5 liter
Certifikat:	GreenGuard DIBt godkänd EN 13501-1; Brandklassificering

### Förberedelser

Se till att golvet är acklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts. För bästa resultat avsluta slipningen med Bona Quattro Multi Disk med slippapper 8300 (blått) korn 120.

Låt lacken nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-25°C och 40-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för bruk är 13°C.**

Utseendet på etikettens färgskala på dunken ger en indikation om produktens infärgningsegenskaper, men kan aldrig förväntas ge exakt det resultat på färdigt golv. Resultatet bero på träslag, slipning, kvalitet på träet mm. Gör alltid ett färgprov på aktuellt golv.

Ytbehandling



**Bona**<sup>®</sup>



### Behandlingsschema

#### Obehandlat trä:

- 1x Bona Classic
- 1x Bona Vattenburen Topplack  
Lätt slipning korn 150
- 1x Bona Vattenburen Topplack

**Obs!** Att applicera fler än två lager lack per dag kan ej rekommenderas pga risk för ökad träsvällning.

### Applicering

1. Stryk ut lacken med en Bona Roller. Applicera jämnt med mjuka rörelser och avsluta appliceringen i träets längdriktning. Bibehåll en "våt" kant utmed behandlade sektioner och överlappa vått-i-vått. Låt torka ordentligt innan nya lager lack påföres. Torktiden blir något längre för varje lager.
2. Applicera en strykning vattenburen topplack från Bona.
3. Mellanslipa med slipnät eller Bona Scrad System korn 150 (eller finare).
4. Avlägsna damm och applicera ett avslutande lager topplack från Bona.

**Obs!** Pga. sin elasticitet är Bona Classic ej lämplig att slipa på. Applicera ett lager topplack innan ytan slipas för att avlägsna träresning.

### Underhåll

Bona Classic skall aldrig används för slutbehandling av golvet.

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.