

Bona Mega ONE

Tekniskt datablad

Golvack för ytbehandling av trägolv. Torkar snabbt, lätt att mellanslipa och ger ett fylligt och måttat utseende. Bona Mega ONE förenklar golvhantverkarens vardag och gör jobbet snabbare och lättare med stor pålitlighet. Bona Mega ONE ger en härligt varm träinfärgning samtidigt som produkten ger ett bra skydd på golv i hemmiljö och lätt offentlig miljö. Transparent, klar formulerad golvack.

- Ger golvet ett välfyllt utseende
- Snabb torktid
- Utmärkta slipegenskaper
- Klar formulering
- GreenGuard-certifierad för låga emissioner inomhus



Ytbehandling



Tekniska data

Lacktyp:	1-komponent vattenburen topplack av polyuretan
Torrhalt:	ca. 32%
VOC:	Blank, sidenmatt, matt = max 60 g/liter Extra matt = max 80 g/liter
Slitstyrka:	ca. 5 mg/100 varv (SIS 923509)
Glansgrad (vid 60°):	Sidenmatt 40-45%, Matt 20-25%, Extra Matt 9-12%
Spädning:	Spädes vid behov med 4% Bona Retarder för längre öppentid.
Torktid, till:	- Slipning/överlackering: 1-2 timmar* - Lätt belastning: 24 timmar* - Genomhärdad: 7 dagar*
Verktyg:	Bona Microfiber Roller eller Bona Polyester Roller
Åtgång:	8-10 m ² /liter (100-120/m ²) per strykning
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Rengöring:	Tryck ut/stryk av lack från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad lack kan tas bort med acetone.
Hållbarhet:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hållas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	3 x 5 liter
Certifikat:	GreenGuard

*vid normalt inomhusklimat, 20 °C/60% R.F.

Förberedelser

Se till att golvet är acklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och andra föroreningar.

Före applicering skall ytan grundlackeras med en vattenburen grundlack från Bona eller Bona Mega ONE, se behandlingsschema nedan.

Låt lack och härdare nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-25°C och 30-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för bruk är 13°C.**

Bona Mega ONE

Tekniskt datablad

Ytbehandling



Behandlingsschema

Obehandlat trä:

Alt 1:

- 1x Bona Vattenburen Grundlack
Lätt mellanslip korn 150
- 2x Bona Mega ONE

Alt 2

- 1x Bona Mega ONE
Lätt mellanslip korn 150
- 2x Bona Mega ONE

OBS! Att applicera fler än två lager lack per dag kan ej rekommenderas pga risk för ökad träsvällning.

Applicering

1. Stryk ut lacken med en Bona Roller. Applicera jämnt med mjuka rörelser och avsluta appliceringen i träets längdriktning. Bibehåll en "våt" kant utmed behandlade sektioner och överlappa vått-i-vått. Låt torka innan nya lager lack påföres. Torktiden blir något längre för varje lager.
2. Mellanslipa vid behov med Bona Scrad System korn 150 (eller finare). Avlägsna slipdammet innan det sista lagret lack stryks ut. Obs! Om det föregående lagret lack fått torka mer än 24 timmar krävs alltid en mellanslipning.

Golvet kan försiktigt beträdas cirka 8 timmar efter den sista strykningen. Låt ytan torka innan den belastas med tunga föremål och minst en vecka innan mattor eller annan golvbeläggning läggs på. Undvik att våtmoppa golvet första veckan.

Underhåll

Rengör golvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner och en mikrofiberduk. Som en del i ett underhåll kan golvet överlackeras med ett nytt lager lack Traffic innan slitaget når träet och leder till omfattande renovering, se separat instruktion för överlackering.

Genom att applicera vår produkt Bona Freshen Up eller Bona Wood Floor Refresher med jämna mellanrum så upprätthålls en attraktiv yta med bibehållen lyster.

Detaljerade underhållsinstruktioner kan hämtas från www.bona.com

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.

Bona[®]